

No. Gn202309484



220021349638



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告



委 托 单 位： 宁波市郎驰新材料科技有限公司

产品型号名称： 6×1/探火管式灭火装置用探火管

检 验 类 别： 委托检验

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所



扫描全能王 创建

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效，未经本检验机构批准不得部分复制使用。
5. 对报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验机构提出。
6. 报告的结果仅适用于受检样品。
7. 本中心实施检验检测活动的固定场所有应急管理部天津消防研究所第一试验基地（简称“一基地”），地址为天津市西青区津涞公路富兴路2号；应急管理部天津消防研究所第二试验基地（简称“二基地”），地址为天津市西青区开发区新源道4号。具体检验检测地点见报告备注。

名 称：应急管理部天津消防研究所
地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号
电 话：022-58387888
传 真：022-58387878
邮政编码：300382
网 址：www.tfri.com.cn ; www.cncf.com.cn

Name: Tianjin Fire Science and Technology Research
Institute of MEM
Address: No.2 Fuxing Road, Jinlai Highway, Xiqing
District, Tianjin, China
Telephone: 022-58387888
Fax: 022-58387878
Post Code: 300382
Website: www.tfri.com.cn ; www.cncf.com.cn




应急管理部天津消防研究所


检 验 报 告


No. Gn202309484

共 3 页 第 1 页

产品名称	探火管式灭火装置用探火管	型 号	6×1
委托单位	宁波市郎驰新材料科技有限公司	生产单位	宁波市郎驰新材料科技有限公司
送检单位	宁波市郎驰新材料科技有限公司	样品编号	202309484
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	100米	到样日期	2023-10-17
检验类别	委托检验	样品等级	空白
检验日期	2023-10-26 至 2023-12-15		
检验依据	XF1167-2014		
检验项目	6.3.4、6.3.5、6.3.6、6.3.7、6.3.8		
检 验 结 论	所检项目符合 XF1167-2014 的相关要求。（以下空白）  （检验检测专用章） 签发日期：2023 年 10 月 18 日 检验检测专用章 1201020987450		
备 注	检验地点：☒一基地 ☐二基地 报告中符号“/”表示无内容。		

批准：

审核：

编制：



扫描全能王 创建

应急管理部天津消防研究所
检 验 报 告

No. Gn202309484

共 3 页 第 2 页

委托单位	宁波市郎驰新材料科技有限公司		
通讯地址	浙江省慈溪市宗汉街道历新路59号		
联系电话	空白	传真	空白

产品照片



消防
—
专用
3746



应急管理部天津消防研究所
检验结果汇总表

生产单位：宁波市郎驰新材料科技有限公司
产品型号：6×1

№. Gn202309484
共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	静态动作温度	静态动作温度值应不超出生产单位公布的探火管温度值 $T_0 \times (1 \pm 10\%)$ ，且不应大于 180°C 。（6.3.4）	168.8℃	合格	生产单位公布探火管内充压氮气压力为 1.6MPa
			174.6℃		
			171.2℃		
2	水压爆破性能	探火管的爆破压力不应小于其工作压力的 4 倍。（6.3.5）	爆破压力 12.11MPa	合格	/
3	耐高温性能	探火管应无软化和变形现象。（6.3.6）	符合标准要求	合格	/
4	耐低温性能	探火管应无脆裂现象。（6.3.7）	符合标准要求	合格	/
5	耐热空气老化性能	探火管应无裂纹等损坏。（6.3.8）	符合标准要求	合格	/
		本页以下空白			

